Systèmes d'installation de carreaux et de pierres

Instructions d'installation pour Planipatch® (Poudre) et Planipatch Plus MC (Latex)

MAPEI®

BULLETIN TECHNIQUE 010503-TBF

APPLICATION	MODE D'EMPLOI	ÉPAISSEUR RECOMMANDÉE[2]
Ragréage et obturation de fissures, trous, creux et dépressions dans le béton et le bois	Mélanger *Planipatch* avec de l'eau	Jusqu'à 12 mm (1/2") (une épaisseur excédant 12 mm [1/2"] est applicable en deux couches ou plus)
Ragréage des supports secs, semi-poreux en couche très mince (pour augmenter la force d'adhérence et réduire le risque d'hydratation prématurée du composé de ragréage)	Mélanger *Planipatch* avec *Planipatch Plus* dilué (3 parties d'eau, 1 partie de *Planipatch Plus*)	Jusqu'à 6 mm (1/4")
Prolonger la durée de vie du mélange de *Planipatch* jusqu'à 20 minutes	Mélanger *Planipatch* avec *Planipatch Plus* dilué (3 parties d'eau, 1 partie de *Planipatch Plus*)	Jusqu'à 6 mm (1/4")
Nivellement des revêtements en feuille souples avec reliefs recouverts d'une couche d'usure de vinyle ou d'uréthane[1]	Mélanger *Planipatch* avec *Planipatch Plus* non dilué	Jusqu'à 1,5 mm (1/16")
Ragréage en couche mince des résidus de colle noire existants[1]	Mélanger *Planipatch* avec *Planipatch Plus* non dilué	Minimum 1,5 mm (1/16")
Ragréage des carreaux de céramique ou de vinyle de composition[1] adéquatement préparés	Mélanger *Planipatch* avec *Planipatch Plus* non dilué	Jusqu'à 1,5 mm (1/16")

Remarques :
(1) Si un adhésif à base d'eau est utilisé pour l'installation du nouveau revêtement de sol, une deuxième application de *Planipatch* mélangé avec *Planipatch Plus* dilué est recommandée une fois que la première couche a complètement séché pour faciliter la prise de l'adhésif.

(2)

COUVERTURES APPROXIMATIVES			
Ragréage	**Boîte de 4,54 kg (10 lb)**	**Sac de 11,3 kg (25 lb)**	**Seau de 18,1 kg (40 lb)**
1,5 mm (1/16")	1,67 à 2,04 m^2 (18 à 22 pi^2)	4,18 à 5,11 m^2 (45 à 55 pi^2)	6,69 à 7,62 m^2 (72 à 82 pi^2)
3 mm (1/8")	0,74 à 0,93 m^2 (8 à 10 pi^2)	1,86 à 2,32 m^2 (20 à 25 pi^2)	2,97 à 3,72 m^2 (32 à 40 pi^2)
6 mm (1/4")	0,37 à 0,56 m^2 (4 à 6 pi^2)	0,93 à 1,21 m^2 (10 à 13 pi^2)	1,49 à 2,23 m^2 (16 à 24 pi^2)

Pour de plus amples renseignements, consulter nos fiches techniques ou communiquer avec le service technique.

MAPEI®

© 2010 MAPEI Corporation.
Tous droits réservés. Imprimé aux É.-U.

MAPEI Siège social des Amériques
1144 East Newport Center Drive
Deerfield Beach, Floride 33442
Téléphone : 1 888 US-MAPEI
(1 888 876-2734)

Services techniques
1 800 361-9309 (Canada)
1 800 992-6273 (États-Unis et Porto Rico)

Service à la clientèle
1 800 42-MAPEI (1 800 426-2734)

Numéro de document : 010503-TBF

Date d'édition : 7 janvier 2011